




EIGENSCHAPPEN



JOINT BREED SP is een droge samenstelling die door eenvoudige toevoeging van water een gebruiksklare voegmortel geeft, speciaal geschikt voor het voegen van keramische wand- en vloertegels met een voegbreedte van 3 tot 15 mm en dit zowel binnen als buiten. De bekomen voeg bezit een hoge aanhechtings- en slijtweerstand evenals een hogere elasticiteit dan een normale voegmortel.

JOINT BREED SP kan als CG 2 W A geklasseerd worden.



Technische parameters	Voldoet aan eis volgens NBN EN 13888 MPa (N/mm ²)
Verhoogde slijtweerstand (A)	≤ 1.000 mm ³
Buigsterkte na droge bewaring	≥ 2,5
Buigsterkte na vries-dooicycli	≥ 2,5
Druksterkte na droge bewaring	≥ 15
Druksterkte na vries-dooicycli	≥ 15
Krimp	≤ 3 mm/m
Gereduceerde wateropname na 30 min. (W)	≤ 2 g
Gereduceerde wateropname na 240 min. (W)	≤ 5 g

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
±4,5 L à 6 L water per zak van 25 kg (±18 à 24% water)	Afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte	25 kg (grijs in PE, andere kleuren papier)
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Grijs, wit, beige en zwart	±45 min.	+5 °C tot +30 °C

JOINT BREED SP

GEbruiksaanwijzing

De voegen moeten voldoende diep zijn, een gelijke diepte hebben en tevens moeten ze zuiver zijn. Al naargelang de porositeit van de ondergrond wordt JOINT BREED SP aangemaakt met ongeveer 18% tot 24% zuiver water t.t.z. $\pm 4,5$ L à 6 L water op 25 kg product. Na zorgvuldige menging laat men de aldus bekomen mortel gedurende 5 minuten rusten. Vervolgens wordt de mortel nogmaals omgeroerd. Deze mortel is nu klaar voor gebruik. Met een rubberen trekker of met een tegelvoegwisser wordt de mortel zorgvuldig en stevig in de voeg gebracht. Het teveel aan mortel wordt weggenomen met de trekker. Men strooit vervolgens het geheel af met droge JOINT BREED SP en kuist op door wrijven met de trekker of tegelvoegwisser. Eventueel een tweede maal herhalen. Daarna dweilt men de vloer met een vochtige dweil op, en eventueel nogmaals met een droge dweil of vod.

Opgelet

- Steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakwater gebruiken.
- Het is wenselijk de voegen vooraf te bevochtigen vooral als ze poreus zijn.
- De mortelresten moeten vóór het uitharden van de voegen van de tegels verwijderd worden.
- Om kleuruniformiteit te bekomen is het aan te bevelen om de voegen tijdens het uitharden na te bevochtigen met een natte spons.

OPMERKINGEN

- Bij poreuze niet-geglazuurde tegels wordt JOINT BREED SP aangemaakt tot een aardvochtige mortel, die met een voegijzer kan geplaatst worden. Bij twijfel plaatst men best een staal om na te gaan of de tegels voldoende kunnen gereinigd worden.
- Klaargemaakte cementmortels kunnen, onafhankelijk van onze wil, kleine kleurverschillen vertonen veroorzaakt door kleurverschillen die zich voordoen in de cement en in de gebruikte vulstoffen. Wij nemen daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. We raden aan om voor éénzelfde werk de totale hoeveelheid benodigde producten ineens aan te schaffen.
- Een hoge vochtigheidsgraad en een verschil in waterabsorberende eigenschappen van ondergrond en tegels kan aanleiding geven tot kleurverschillen van de voegen. Voer in geval van twijfel eerst een proef uit. Indien nodig de werkwijze aanpassen.
- De voegconstructie wordt dusdanig opgevat dat de optredende spanningen (bv. ten gevolge van dilatatie) door het tegelvlak kunnen opgevangen worden. Inklemming tegen plafond, vloer, kolommen, enz. dienen vermeden te worden. Uitzettingsvoegen in het draagvlak moeten in het tegelvlak hernomen worden. Al deze voegen worden met een elastische voegenkit afgedicht (SILICONE SN & NA).
- Uitdrogend voegwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon.

VERPAKKING

JOINT BREED SP is leverbaar in grijze, witte, beige en zwarte kleur in zakken van 25 kg. Grijs in polyethyleen zakken, andere kleuren papier. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

BESCHIKBAAR IN VOLGENDE KLEUREN

De kleuren worden bij benadering weergegeven.

